
Техническая информация

ТТ/Р 2573 d
сентябрь 1998 г.

вместо издания за октябрь 1989 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Лурон® Биндер U

Luron® Binder U

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Luron® Binder U – это не термопластичное связующее вещество на основе казеина, которое можно рекомендовать особенно для отделок лощением и глажением.

Состав	Состав, содержащий казеин в коллоидном, водном растворе.	
Характеристика	Сухой остаток	ок. 20%
	Значение pH (в водном разбавлении 1:10)	8,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.	

Свойства

Luron® Binder U высыхает в слегка мутную, гибкую и не термопластичную пленку.

Luron® Binder U превосходно пригоден для того, чтобы отделкам лощением дать хорошо изолирующую, гибкую (упругую) грунтовку, которая при соответствующей аппретуре хорошо поддается лощению.

Используемый в отделке глажением, **Luron® Binder U** улучшает растекаемость отделочной смеси и ее способность к тиснению, уменьшает клейкость и термопластичность и повышает прочность отделки по сравнению с органическими растворителями.

Применение

Luron® Binder U рекомендуется особенно для отделок лощением, но также для отделок глажением. Основной областью применения **Luron® Binder U** является отделка кожи для верха обуви и кожи для переплетов (сафьяна).

Luron® Binder U можно закреплять формальдегидом или кислотой. При использовании формальдегида можно отказаться от отдельного закрепления, поскольку он может вводиться в разбавленный до рабочей концентрации раствор **Luron® Binder U**, не осаждаясь при этом.

Luron® Binder U является чувствительным к воздействию кислоты. Поэтому возможно образование осадка, если этот продукт перерабатывается вместе с кислыми связующими и вспомогательными средствами.

Примеры использования

Отделка лощением

Грунтовка:

50 частей красителя Lepton® N
200 частей **Luron® Binder U**
30 частей Lepton® Wachs B
720 частей воды

напылять 1 раз, гладить (утюжить), напылять 1 раз.

Аппретура:

200 частей Luron® Top
20 частей Lepton® Wachs B
680 частей воды
100 частей формальдегида

напылять 1 раз.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Luron® Binder U**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.

