
Техническая информация

ТТ/Р 2515 е
февраль 1997 г.

вместо издания за октябрь 1996 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Амоллан® IP

Amollan® IP

**Пенетратор для пропитки, упрочняющей лицевую
поверхность кожи**

Amollan® IP даже в малых количествах обеспечивает полное проникновение пропиточного биндера (связующего) внутрь кожи. Он пригоден для сильно дубленых хромовых кож, а также для кож растительного дубления.

Состав

Комбинация капиллярно-активных веществ в водном растворе.

Хранение

Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые бочки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала. Защищать от мороза.

Свойства

Amollan® IP, прозрачный, слегка желтоватый раствор с реакцией, от нейтральной до слабо кислой, и с низкой вязкостью, можно смешивать с водой в любой пропорции.

Amollan® IP пригоден благодаря своему составу для пропитывания лицевой поверхности кожи растительного дубления или сильно додубленных хромовых кож.

Этот продукт настолько эффективный, что даже при малых количествах достигается быстрое и полное проникновение пропиточного биндера (связующего). Обрабатываемая кожа сохраняет при этом мягкий гриф (качество на ощупь).

Применение

Для приготовления пропиточного раствора разбавляют сначала **Amollan® IP** с водой и лишь потом добавляют пропиточный биндер. Необходимое количество пенетратора зависит от впитывающей способности кожи.

Помощью для определения оптимального соотношения между **Amollan® IP**, водой и пропиточным биндером является нанесение по одной капле различных пропиточных смесей на поверхность кожи. Смесью с самой быстрой пенетрацией (прониканием) служит в качестве исходной смеси для производственных испытаний.

Пропитывание должно выполняться за одно нанесение (покрытие), чтобы достичь соответствующей глубины пенетрации (проникновения). После последующего (окончательного) шлифования может производиться, если необходимо, последующее (вторичное) пропитывание.

**Примеры
использования***Шлифованная кожа*

Пропиточная смесь:

50-75 частей **Amollan® IP**
750 частей воды

смешать, потом добавить

250 частей Corial® Binder IF

1 раз нанести с расходом 250 г/м²,
12 часов выдержать (пролёжка),
сушить под вакуумом,
чистовое (окончательное) шлифование.

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Amollan® IP**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.