
Техническая информация

ТТ/Р 2754 d
сентябрь 1998 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Лурон® Топ

Luron® Top

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Luron® Top является нетермопластичным связующим и прекрасным закрепляющим средством для лощильной отделки. Отделки получают очень чистый глянец и высокий блеск. **Luron® Top** можно использовать также при гладильных отделках.

Состав	Казеинсодержащая композиция в водном коллоидном растворе.	
Характеристика	Сухой остаток	ок. 15%
	Значение pH (в водном разбавлении 1:10)	8,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.	

Свойства

Luron® Top после высыхания образует почти прозрачную, слегка гибкую нетермопластичную пленку.

Luron® Top особенно подходит в качестве аппретирующего средства для лощильной отделки. Аппретуры, полученные с помощью данного продукта, очень хорошо поддаются лощению. Отделки с **Luron® Top** являются очень эластичными и обладают высоким, ярко выраженным чистым глянцем.

При отделке глажением **Luron® Top** улучшает растекаемость и способность отделки к тиснению, сильно уменьшает липкость и термопластичность, повышает устойчивость к органическим растворителям.

Применение

Luron® Top особенно рекомендуется в качестве аппретирующего средства для лощильной отделки, однако, он также подходит для отделки глажением.

Основной областью применения является отделка галантерейной кожи и кожи для верха обуви.

Luron® Top закрепляется формальдегидом или кислотой. При применении формальдегида можно отказаться от отдельного закрепления, поскольку формальдегид можно добавлять в раствор **Luron® Top**, разбавленного до концентрации применения, без образования осадка.

Luron® Top чувствителен к кислотам. Поэтому возможно выпадение осадка, если продукт перерабатывается вместе с кислотными связующими и вспомогательными средствами.

Примеры использования

Лощильная отделка

Грунтовка:

50 частей	краситель Lepton® N
200 частей	Luron® Glanz E
750 частей	вода

1 × нанесение распылением, глажение,
1 × нанесение распылением.

Аппретура:

200 частей	Luron® Top
700 частей	вода
100 частей	формальдегид

2 × нанесения распылением, лощение, глажение.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Luron® Top**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.