

® = reg. Marke der BASF SE

Eukesol® Oil GN

Вспомогательное средство для отделки

Eukesol® Oil GN является не содержащим растворителей маслом для получения на лицевых и шлифованных кожах эффекта Pull Up с очень приятным грифом.

Продукт особенно рекомендуется для изготовления всех типов гидрофобных кож.

Область применения

Отделка: грунтовочные покрытия

Состав

Смесь на основе специальных масел и производных силикона

Форма поставки

Жидкость желто-коричневого цвета

Характеристика

- Основное вещество ок. 98 %
- Не растворим в воде

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Условия хранения

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться.

- Перед использованием хорошо перемешать



Свойства

Отделки с использованием **Eukesol® Oil GN** отличаются следующим:

- равномерным нанесением на поверхность кожи при использовании валичной машины;
- лишь незначительным подчеркиванием дефектов;
- ясным, средневыраженным эффектом Pull Up;
- кожа приобретает приятный теплый гриф;
- отделка легко полируется и после глажения приобретает хороший блеск;
- не снижаются показатели гидрофобности как при испытаниях по методу Балли, так и по методу Мейзера, при этом сохраняется высокая паропроницаемость. Кожу можно также полировать и разбивать, не опасаясь снижения показателей гидрофобности.

Применение

Eukesol® OI GN применяется для отделки различных типов кож, как кожи для верха обуви, галантерейные или мебельные кожи.

Длительное хранение или хранение при низких температурах ведет к загустеванию продукта. В обоих случаях рекомендуется подогреть продукт до температуры примерно 40°C и хорошо перемешать, чтобы продукт снова стал однородным и его можно было использовать.

В качестве способа нанесения **Eukesol® OI GN** рекомендуется использовать валичную машину. Для достижения желаемого эффекта обычно достаточно 1-2 нанесений с расходом продукта в пределах 50-150 г/м².

Eukesol® OI GN может смешиваться в любом соотношении с другими нашими продуктами торговой марки Eukesol®. Благодаря этому можно изменять степень проявления эффекта Pull Up.

Пример использования

Лицевая кожа

| Продукт | A | B | C | Процесс |
|-----------------------|------|-----|-----|--|
| Eukesol ÖL GN | 1000 | | | A 1 x нанесение г.р.с, ок. 50 – 100 гр/м ² |
| Astacin® Ground UH TF | | 200 | | Пролёжка через ночь |
| Вода | | 800 | 570 | Глажение при 80 °C, 100 bar |
| Luron® Binder U | | | 150 | |
| Lepton® Wax CS | | | 30 | B 1 x распыление |
| Astacin Top EE-US | | | 150 | |
| Lepton Binder NA | | | 200 | C 2 x нанесения |
| Corial® Hardener AN | | | 3 | Глажение при 80 °C, 50 bar |

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Eukesol® Oil GN**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №7.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.

Апрель 2011