
Техническая информация

ТТ/Р 3303 d
март 1998 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Базинтан® RS-3

Basyntan® RS-3

**Предварительный дубитель для кож растительно-
го дубления**

Basyntan® RS-3 значительно ускоряет пенетрацию растительных дубителей и дает светлую кожу с тонким лицом.

Состав	Продукт конденсации нафталин-сульфоокислоты.	
Характеристика	Содержание твердого в-ва Значение pH (1 : 10)	ок. 96% ок. 4,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Границы допустимых значений содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	В закрытой заводской упаковке продукт может храниться при температуре от 0 до 40°C не менее 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться как можно скорее, а вскрытые упаковки после каждого отбора продукта должны плотно закрываться.	

Свойства

Basyntan® RS-3 является желтоватым порошком, легко растворимым в воде; прекрасно совмещается со всеми видами растительных и синтетических дубителей.

Благодаря своей невысокой вяжущей способности и низкому остаточному содержанию кислоты, **Basyntan® RS-3** является идеальным предварительным дубителем для кож, подлежащих растительному дублению.

Basyntan® RS-3 предварительно закрепляет лицо, что сводит до минимума стяжку лица при растительном дублении.

Растительные дубители проникают в кожи, предварительно дубленые **Basyntan® RS-3**, значительно быстрее и равномернее, что дает возможность существенно сократить время дубления. Одновременно натуральный цвет кож растительного дубления заметно осветляется, а кожи приобретают гладкое и тонкое лицо.

Применение

Basyntan® RS-3 обычно применяется в пикельной ванне при pH = 3,5–4,0.

Необходимая норма добавки **Basyntan® RS-3** зависит от толщины голя и желаемого типа кожи. Обычно применяют 4–8% **Basyntan® RS-3** из расчета на вес голя. Время обработки, как правило, составляет от 2 до 4 часов. Для толстых шкур предварительное дубление рекомендуется проводить в течение ночи.

Примеры использования

1. Предварительное дубление и дубление подошвенной кожи

Исходный материал: крупон, проценты даны на вес голья.

Голье должно быть, по возможности, полностью обеззолено и тщательно промыто холодной водой.

	30–50 %	вода, 20 °С	
	3–4 %	соль	20 минут, 5,5–6 °Бомэ
+	1,3–1,5 %	муравьиная кислота, 85%	2×10 минут + 2 часа
+	4–6 %	Basyntan® RS-3	3–4 часа
		В течение ночи вращать по 5 минут каждый час, температура не более 30 °С, рН=3,5–4,0. Слить ванну.	
	100 %	вода, 20 °С	5 минут
		сменить ванну	
	20 %	вода, 20 °С	
	2 %	Basyntan® DLE	30 минут
+	40–50 %	остаточный дубильный р-р (8–12 °Бомэ)	2–3 часа
		сменить ванну	
	200 %	остаточный дубильный раствор (8–12 °Бомэ)	
	12 %	квебрахо	
	10 %	мимоза	
	1,5 %	Lipoderm® Licker 1С	
	1 %	Tamol® MB	10–12 часов
+	20 %	каштан (неподслащенный)	20–24 часа
		Температура 40 °С, 15–16 °Бомэ, значение рН=3,7–3,8, в случае, если значение рН выше, подкислить:	
+	1–2 %	Basyntan® ТМ жидкий	

Для уплотненной подошвенной кожи: 24–48 часов в барабане, ванну слить, сохранить ее для следующей партии.

50 %	вода, 20 °С	
0,2 %	щавелевая кислота	30 минут

Выгрузить, штабелировать в течение 24–48 часов, отжать, строгать.

Проценты даны на строганный вес

Быстро вращающийся барабан для додубливания.

2–3 %	сульфат магния		
0,2 %	щавелевая кислота	90 минут	
+	1–2 %	Eukesol® Oil SR	
	1 %	сырое копытное масло	45 минут

Выгрузить, 24 часа пролёжка, отжать, развести, сушка.

2. Дубление вашет для галантерейной кожи

Исходный материал: двойные воротки, 3–3,5 мм, проценты даны на вес голя.

Обезоливание и мягчение как обычно

		промывать при 20 °С	10 минут
	70 %	вода, 20 °С	
	8 %	поваренная соль	×× 10 минут, 6,5–7 °Бомэ
+	1,3–1,5 %	муравьиная кислота, 85%	∞∞ 2×10 минут + 90 минут, рН=3–3,5
+	1 %	Relugan® GT 50	×× 2 часа
+	4–5 %	Basyntan® RS-3	×× 3–4 часа

При необходимости оставить на ночь в барабане, конечное значение рН=3,8–4.
Слить ванну.

200 %	вода, 20 °С	5 минут
-------	-------------	---------

Слить ванну.
Дубление как обычно.

Более подробные сведения о продуктах БАСФ, применяемых вместе с **Basyntan® RS-3**, содержатся в соответствующей технической информации.

Безопасность

При обращении с продуктом следует учитывать рекомендации и характеристики, приведенные в листе безопасности. В остальном действуют санитарно-гигиенические нормы и меры безопасности, предусмотренные при работе с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.