

Техническая информация

T/P 2787 d

Ноябрь 2008

Лист 1 из 5

Вместо издания за август 2005

www.basf.com/leather

КОЖА



® = reg. Marke der BASF SE

Basyntan® DLE

Синтетическое додубливающее средство

Basyntan® DLE представляет собой универсальное додубливающее средство с хорошим пигментирующим действием для наполненных, мягких кож и меха. Он придает коже приятный, мягкий и округлый гриф, крашения получаются очень равномерными и насыщенными.

Basyntan® DLE может быть использован для додубливания всех типов кож, но особенно его рекомендуется использовать при изготовлении галантерейных, одежных и обувных кож, а также для нубука и шлифованных кож.

Область применения

Додубливание wet blue и wet white
Отделка меха

Состав

Продукт конденсации ароматических сульфокислот

Форма поставки

Светло-бежевый порошок

Характеристика

- анионный
- Содержание основного вещества ок. 94 %
- pH (1:10) ок. 3,4
- мало пыльная формула
- смешивается с водой
- совместим со всеми обычно используемыми анионными додубливающими, красящими и жирующими продуктами.
- устойчив к действию электролитов.

Все вышеприведенные цифры приблизительные. Детальная спецификация предоставляется по запросу.

Минимальный срок хранения

Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40°C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать, в случае необходимости длительного хранения продукт следует герметично упаковать.

- Защищать от влаги

Техническая информация

ТИР 2787 d

Ноябрь 2008

Лист 2 из 5

Вместо издания за август 2005

www.basf.com/leather

КОЖА



Свойства

Basyntan® DLE отличается:

- хорошей комбинируемостью с растительными и синтетическими дубителями;
- высокой устойчивостью к электролитам, может, поэтому, использоваться в комбинации с минеральными солями;
- прекрасным пигментирующим действием;
- хорошей светостойкостью;
- высоким выравнивающим действием.

Кожи, додубленные **Basyntan® DLE**:

- отличаются полным, мягким грифом;
- являются очень мягкими;
- имеют прочную, тонкую лицевую поверхность;
- имеют равномерное, насыщенное окрашивание;
- отлично шлифуются.

Применение

Basyntan® DLE является продуктом многостороннего применения:

- обычно для наполненных, мягких типов кож, как одежда или большинство обувных кож
- для галантерейных кож
- из-за прекрасной шлифуемости для всех шлифованных типов кож
- по причине хорошего пигментирующего действия для белых кож и кож пастельных цветов
- для кож со стяжкой
- для кож с белым срезом
- для осветления цвета кож, дубленных растительными дубителями.

При додубливании кож хромового дубления **Basyntan® DLE** используется после нейтрализации. Расход продукта зависит от качества полуфабриката wet-blue и желаемого типа кож.

Процесс	Basyntan® DLE [%]*
Додубливание хромовой кожи	
Кожа для верха обуви	5 – 7
Одежная кожа	3 – 5
Мебельная кожа	4 – 6
Додубливание и осветление дубленных растительными дубителями кож	
	5 – 8
Додубливание wet-white	
Кожа для верха обуви	10 – 12
Мебельная кожа	8 – 10
Дубление с образованием стяжки	
	7 – 9
Дубление кожи с белым срезом	
	11 – 13
Отделка меха	
	5 – 7 г/л

* - все проценты расхода относительно веса строганого полуфабриката

Примеры использования:

- Изготовление кожи с белым срезом**
Голье после обеззоливания и мягчения
Процент расхода на вес промездреного голья

Процесс	+	%	Продукт / Примечание	°C	Раст.	Время (мин)	pH etc.
Пикелевание		100	Вода	20			
		8	Соль поваренная			5	
	+	1	Decalcal® N			5	
	+	0,5-0,8	Серная кислота конц.			2 часа	
			Оставить на ночь				pH 3,2-3,5
						Слив	
Дубление		60	Вода	20			
		3	Соль поваренная			5	
	+	15	Lutan® BN			4x30	
	+	3	Implenal® AP		1:3	4x10+2 ч.	
Слив, разводка, строгание, промывка							
Процент расхода на строганный вес							
Додубливание		200	Вода	20			
		12	Basyntan® DLE				
Жирование		5 – 10	Lipoderm® Licker SC или E-XP		1:3	2x30+3 ч.	
						Слив	
Пролёжка через ночь, разводка, стандартная сушка и доработка.							

2. Дубление кож для получения эффекта стяжки

Обеззоленному и промягченному голю дают хорошо стечь, и обрабатывают дальше по следующей схеме

Процесс	+	%	Продукт / примечание	°C	раст.	Время (мин)	pH etc.
Процент расхода на вес голя							
Дубление		30	Вода	35			
		1	Relugan® GT-50			5	
	+	7 – 8	Basyntan® DLE				
		3 – 4	Муравьиная кислота		1:10	60	
			Пролёжка через ночь			Слив	
Наполнение		60	Вода	35			
		7	Chromitan® MSN			4 часа	
			Пролёжка через ночь, строгание			Слив	
Промывка			Вода				
						Слив	
Процент расхода на строганный вес							
Нейтрализация		120	Вода	35			
		1 – 2	Neutrigan®				
		1	Формиат натрия			60-80	
						Слив	
Промывка			Вода				
						Слив	
Жирование		100	Вода	60			
		5 – 7	Lipoderm® Licker SC или E-XP				
		1 – 2	Lipoderm® Oil N1			30	
	+	1	Lipamin® OK			15	
						Слив	
Далее по обычной схеме.							

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Basyntan® DLE**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр № 6.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.

Ноябрь 2008
