

Липодерм® Ликер E-XS

Lipoderm® Licker E-XS

Анионное жирующее средство для кожи

Lipoderm® Licker E-XS является универсальным жирующим средством.

Lipoderm® Licker E-XS ведет к получению особенно мягких кож и поэтому рекомендуется для изготовления таких кож, как наппа или одежные кожи.

Благодаря тому, что при применении **Lipoderm® Licker E-XS** можно достичь низких значений при фоггинг-тесте, продукт можно рекомендовать также для изготовления автомобильных и обивочных кож.

Область применения	Жирование полуфабриката: wet-blue wet-white
Состав	Соединение из оксидированного и сульфитированного рыбьего жира.
Форма поставки	Коричневатая эмульсия
Характеристика	<ul style="list-style-type: none">• анионный• содержание основного вещества около 85 %• значение pH(1:10) около 6,5• перекачивается насосом при температурах свыше 0°C• не содержит органически соединенных галогенов• прекрасные значения фоггинга

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 50°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Хорошо перемешать перед использованием!

Свойства

Lipoderm® Licker E-XS

- это желто-коричневое, текучее масло
- при смешивании с горячей водой образует тонкие эмульсии, которые устойчивы к действию кислот и оснований, солей жесткости, обычно используемых электролитов, как растительные или синтетические дубители. Кроме этого данная эмульсия является относительно устойчивой к минеральным дубителям.
- с **Lipoderm® Licker E-XS** можно повысить устойчивость кожи к разрыву.

Кожи, жированные **Lipoderm® Licker E-XS**, отличаются:

- отличной мягкостью
- полным, эластичным грифом
- низкими значениями фоггинга.

Применение

Lipoderm® Licker E-XS может быть использован для жирования всех типов кож. При производстве мебельных или одёжных кож рекомендуется применять **Lipoderm® Licker E-XS** в комбинации с другими жирующими средствами.

Хорошая устойчивость к действию электролитов позволяет использовать **Lipoderm® Licker E-XS** в пикелевании. Продукт пригоден также для смешивания с катионными жирующими средствами, как, например, марки **Lipamin® Licker**.

Для получения желаемого эффекта **Lipoderm® Licker E-XS** можно смешивать с несulfотированными натуральными или синтетическими маслами, как, например, **Lipoderm® Oil N1**. Полученные при этом эмульсии являются стабильными, даже если они содержат до 100% (относительно массы **Lipoderm® Licker E-XS**) несulfотированных масел или жиров.

Перед использованием **Lipoderm® Licker E-XS** рекомендуется вначале эмульгировать тёплой водой в соотношении 1:1 или 1:2, а только затем проводить разбавление полученной эмульсии. Полученная эмульсия будет тем тоньше, чем выше будет температура взятой для приготовления эмульсии воды.

Примеры использования

Ниже приведены возможные комбинации жирующих средств для изготовления тех или иных артикулов. Процент расхода относительно веса строганного полуфабриката.

Boxcalf

0,5 – 1,0% Lipoderm® Licker E-XU
0,5 – 1,0% **Lipoderm® Licker E-XS**
0,3 – 0,5% Lipoderm® Oil N1

Rindbox

1,5 – 2,0% Lipoderm® Licker E-XU
0,5 – 1,5% **Lipoderm® Licker E-XS**
0,3 – 0,5% Lipoderm® Oil N1

Schleifbox

3,0 – 4,0% Lipoderm® Licker E-XU
1,5 – 3,0% **Lipoderm® Licker E-XS**

довести pH кислотой до 4

+ 0,5 – 1,0% Lipamin® Licker NO

или смесь из:

3,0 – 4,0% **Lipoderm® Licker E-XS**
2,0 – 3,0% Lipamin® Licker NO

Мебельная кожа

2,0 – 13,0% **Lipoderm® Licker E-XS**
5,0 – 10,0% Lipoderm® Licker E-XP

Спиллок-велюр

3,0 – 6,0% **Lipoderm® Licker E-XS**
1,0 – 2,0% Lipoderm® N

Кожа для верха обуви

Исходный материал: полуфабрикат из сырья КРС, толщина строчки 1,7-1,9 мм
(процентные данные относительно строганого веса)

Процесс	+	%	Продукт / примечание	°С	разб	время (min.)	рН и т.д.
Промывка		200	Вода	35		10	
						Слив	
Нейтрализация		100	Вода	35			
		1	Формиат натрия				
		1,5	Tamol® EH-NA			20	
	+	0,3	Бикарбонат натрия	30	1:20	60	4,6
						Слив	
Промывка		200	Вода	35		10	
						Слив	
Додубливание		100	Вода	35			
		3	Relugan® RE	35	1:3	20	
	+	1	Tamol® M			10	
	+	4	Relugan® DLF				
		4	Basyntan® FL				
		1	Relugan® EH-S				
		5	Мимоза			45	5,0
Крашение	+	1,5	Luganil® Green NG	60	1:5	45	
Жирование	+	3	Lipoderm® Licker E-XS				
		2	Lipoderm® Licker E-XU	60	1:5		
		0,5	Lipoderm® Oil N1			60	
	+	100	Вода	60		15	
	+	1,5	Муравьиная кислота	20	1:10	2x10 + 20	3,6
						Слив	
Накрашивание		200	Вода	50			
		1	Luganil® Green NG	50	1:20	15	
	+	0,8	Муравьиная кислота	20	1:10	30	
						Слив	
Промывка		300	Вода	20		10	
						Слив	
Выгрузка, пролёжка, разводка, вакуум-сушка 2 мин./60°С, сушка в свободном состоянии, кондиционирование, тяжка							

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Lipoderm® Licker E-XS**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр № 9.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.