

Кориаль® Биндер AB-SE

Corial® Binder AB-SE

Пленкообразующее средство для отделки кожи.

Corial® Binder AB-SE – это очень мягкий акриловый плёнкообразователь для хорошо наполненных отделок, с отличной укрывистостью лицевых дефектов, при этом отделанная поверхность не перегружается.

Кроме этого кожа прекрасно разбивается в барабане, образуя мелкий, натуральный рисунок разбивки.

Отделки с **Corial® Binder AB-SE** ведут к явному улучшению качества кож – повышению сортности.

С **Corial® Binder AB-SE** можно делать отделку на лицевых и шлифованных кожах. Он рекомендуется для всех мягких типов кож – обувных, одежных, галантерейных и мебельных.

Область применения	Отделка
Состав	Водная дисперсия полиакрилата
Форма поставки	Молочно-белая дисперсия
Характеристика	<ul style="list-style-type: none">• Анионная• Содержание твёрдых веществ около 36 %• Значение pH около 7

- Совместим с обычными анионными связующими и вспомогательными веществами, а также пигментами водных отделочных систем.
- Низкое содержание VOC ($\leq 4\%$)
- Не содержит АРЕО
- Не загущается аммиаком

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Защищать от мороза!

Свойства

Свойства плёнки Corial® Binder AB-SE

- ясная, прозрачная
- очень мягкая
- очень гибкая и эластичная
- с низким водопоглощением
- высокой светостойкостью
- клейкая

Отделки с **Corial® Binder AB-SE** отличаются следующим:

- прекрасной растекаемостью при любых способах нанесения
- хорошей адгезией
- хорошей наполненностью
- лицевые пороки прекрасно укрываются, без перегрузки лицевой поверхности
- удовлетворительной прессуемостью
- прекрасной склонностью к разбивке. Кожи получают при этом мелкий, натуральный рисунок разбивки
- липкость покрытия (при глажении, прессовании или штабелировании) с **Corial® Binder AB-SE** можно отрегулировать путём добавления небольших количеств вспомогательных средств (восков, филлеров).

Применение

Corial® Binder AB-SE, благодаря своим свойствам, превосходно пригоден для отделки всех мягких типов кож для обуви, одежды, мебели и галантереи. Отделки низкосортного сырья с **Corial® Binder AB-SE** ведут к улучшению качества – явному повышению сортности.

Corial® Binder AB-SE может использоваться для отделки как лицевых, так и шлифованных кож, и может наноситься всеми известными способами нанесения.

Примеры использования

Полуанилиновая отделка для кож «Нанна»

Продукты	A	B	C	D	E	Процесс
Lepton® Pigment N			50			A) 1храспыление
Eukesolar® E FluessigFarb.	50	30		50	5	
Вода	700	550	560	230	500	B) 1храспыление
Изопропиловый спирт	100					Полирование
Solvenon® PM	100					
Luron® Grund EI		200	100			C) 2храспыление
Lepton® Wax 11		100	50			Тиснение (100°C/200бар/2 сек)
Luron® Matting		50				
Luron® Binder U				220	100	D) нанесение эффекта
Lepton® Wachs CS		40	30			
Astacin® Grund UH TF		30				E) 2храспыление
Corial® Binder AB-SE			100			Satiflex (140°C/50бар/10 м\мин)
Corial® Mikrobinder P	50					Разбивка в барабане 6 часов
Lepton® Binder NA			100			Тяжка
Corial® Binder IF			60			Глажение (100°C/50бар/0,5 сек)
Lepton® Aquatop TG				500	350	
Lepton® Wachs BM					10	

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Corial® Binder AB-SE**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр № 4.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.