
Техническая информация

П/Р 3005 d
сентябрь 1998 г.

®=зарегистрированная торговая
марка BASF AG

Лурон® Матирующее средство

Luron® Mattierung

Вспомогательное средство для отделки кожи.

Luron® Mattierung улучшает оптически спокойный вид поверхности кожи после отделки, её гладкость, а также уменьшает липкость наносимых составов отделки.

Состав	Казеинсодержащая композиция со специальным неорганическим матирующим средством и восковым компонентом.	
Характеристика	Сухой остаток	ок. 23%
	Значение pH (в водном разбавлении 1:10)	8,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.	

Свойства

При лоцильной отделке **Luron® Mattierung** придает поверхности кожи приглушенный шелковистый и мягкий блеск.

При отделке глажением **Luron® Mattierung** улучшает наполненность, растекаемость и способность отделки к тиснению, сильно уменьшает липкость и термопластичность, повышает устойчивость к органическим растворителям.

Отделочный состав, содержащий **Luron® Mattierung**, лучше высыхает.

Применение

Luron® Mattierung применяется при отделке всех видов кожи.

При лоцильной отделке **Luron® Mattierung** применяется в меньших количествах, при грунтовке - для увеличения наполненности, в аппретуре - для улучшения оптически спокойного вида поверхности.

Если **Luron® Mattierung** используется как компонент при отделке глажением, то он действует как наполнитель.

При отделке пеной достигается значительное улучшение высыхания пенного состава.

Luron® Mattierung - чувствительный к кислотам продукт. Поэтому возможно выпадение осадка, если он перерабатывается совместно с кислотными связующими и вспомогательными средствами.

Примеры использования

Отделка лощением кожи для верха обуви

Грунтовка:

50 частей красителя Lepton® N
50 частей **Luron® Mattierung**
200 частей Luron® Glanz E
700 частей воды

нанести распылением 1 раз, глажение
нанести распылением 1 раз

Аппретура:

200 частей Luron® Glanz TE
50 частей **Luron® Mattierung**
650 частей воды
100 частей формальдегид

нанести распылением 2 раза, гляцевать,
проходная гладильная машина
(100 °C, 50 бар)

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Luron® Mattierung**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.